

ГОСТ 19903–90. Горячекатаная листовая и рулонная сталь. Сортамент

Горячекатаная листовая сталь шириной 500 мм и более изготавливается:
в рулонах толщиной 1,2 – 12 мм;
в листах толщиной 0,4 – 160 мм.

Горячекатаная листовая сталь подразделяется:

по точности прокатки при толщине до 12 мм:

- повышенной точности – А;
- нормальной точности – Б;

по плоскостности:

- особо высокой плоскостности – ПО;
- высокой плоскостности – ПВ;
- улучшенной плоскостности – ПУ;
- нормальной плоскостности – ПН;

по характеру кромки:

- с необрезной кромкой – НО;
- с обрезной кромкой – О.